FICHA TECNICA

1.0 NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:

Producto final: **COLLAK CAUCHO LÍQUIDO**

1.1. Identificación del fabricante:

Nombre: **COLLAK**

Dirección: COLLAK, S.A. - C/. Franca, 3 - Pol Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Valles - NIF A08344897

1.2. Identificación de la empresa importadora:

Nombre: **MARUPLAST INTERNACIONAL EIRL**

Dirección: Av. Primavera 120 Of. B - 404 Surco, Lima - Perú

2.0 INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO

1. DESCRIPCIÓN

Solución concentrada de caucho butílico, modificado con resinas especiales y cargas reforzantes, que al secarse forma una película adherida al soporte, impermeable y con la necesaria elasticidad para soportar las dilataciones de los materiales de construcción.

2. APLICACIÓN

Impermeabilización de terrazas de antigua construcción (mínimo 2 años), reparación de antiguas impermeabilizaciones, tratamiento de tabiques pluviales, humedades por capilaridad, muros enterrados, canales de hormigón, tejados de fibrocemento, depósitos de hormigón, cubiertas metálicas (contra la corrosión), conducciones de agua, cubas metálicas enterradas y como barrera de vapor .

3. CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	VALORES
Densidad (20º C)	1,15 - 1,25 g/ml
Resistencia a la temperatura	-30 / + 75 ºC
Rendimiento	(Kg/m^2 aprox., en dos manos)
Metales, chapa, aluminio	0,600 - 0,800
Enlucido fino, fibrocemento	0,800 - 1,000
Hormigón fratasado y bituminosos	1,200 - 1,400
Interior depositos de agua de hormigón	1,600

4. MODO DE EMPLEO

Los soportes a tratar deberán estar limpios, secos, exentos de grasa, polvo y materias antiadherentes. Deben tener una pendiente mínima del 3 %. Las cavidades, puntos débiles y fisuras se impregnarán interiormente con Collak Caucho Líquido y a continuación se rellenarán con una mezcla de Collak Caucho Líquido y arena en proporción de 1 a 4. Las fisuras y grietas tratadas se reforzarán con una banda de tejido especial. Para aumentar la resisténcia a los rayor ultravioletas, o para la aplicación de un revestimiento transitable, esparcir arena o gravilla en la última capa cuando todavia está húmeda. Se recomienda usar arena de grano 0.2-0.5 mm pára que la última capa de Collak Caucho Líquido esté completamente cubierta sin exceso. Consumo orientativo de arena: 1,5-2 Kg ./m2 . Aplicar una primera mano mediante rodillo de lana o brocha, a toda la superficie. (Subir un mínimo de 20 cm en los mimbeles). Aplicar la segunda o más capas unas horas después de cada aplicación (una vez seco al tacto). Para la limpieza de los utensilios utilizar COLLAK D-0.

OBSERVACIONES

Para terrazas o cubiertas de nueva construcción aplicar en superficies perfectamente secas. No es resistente a la abrasión. Proteger en zonas transitables.

5. PRESENTACIÓN
Colores Gris, Negro y Teja.
- Envase metálico de 1 Kg : 12 unidades por caja.
- Envase metálico de 6 Kg : 4 unidades por caja.
- Envase unitario metálico 24 Kg.

6. ALMACENAJE
12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas.

7. SEGURIDAD
Desprende vapores inflamables. Observar las debidas precauciones: no fumar, evitar la proximidad de fuego, chispas, etc. En locales cerrados forzar la circulación de aire. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.